

Geomalha/Geogrid


Enkadrain® 5006H

GECOMPOSTO PARA DRENAGEM E FILTRAÇÃO

Descrição:

ENKADRAIN 5006H é um geocomposto drenante e flexível constituído por um núcleo de filamentos entrelaçados de polipropileno reciclado, com um índice de vazios na ordem dos 95%, unidos a um filtro (geotêxtil) em ambas as faces. Fornece excelentes propriedades drenantes, combinadas com uma eficaz proteção mecânica, para diversos campos de aplicação. O geotêxtil é um material superabsorvente que retém em água até 10 vezes o seu peso, e evita também que partículas finas dos solos, substratos, betão, etc. entrem na camada drenante. A camada de filamentos entrelaçados permite a livre circulação de água.

É empregada com frequência na construção, tanto em funções de isolamento, como de drenagem. Quando colocada nas paredes das edificações, a lacuna de ar que forma, entre as estruturas e o solo adjacente, evita a ocorrência de tenções indesejáveis nas mesmas.



Domínio de utilização:

Paredes de retenção, como cofragem permanente ou camada para alívio de tensões, estacionamento, telhados verdes, aterros sanitários, drenagem de bermas de estrada, encostas, túneis, etc.

CAPACIDADE DE ESCOAMENTO			
GRADIENTE HIDRÁULICO	CARREGAMENTO (Kpa)	CAPACIDADE DE ESCOAMENTO l/(s.m) ⁽¹⁾	NORMAS APLICÁVEIS
i = 1	20	2,5	EN ISO 12958
	50	2,4	
	100	2,3	
	200	1,4	
i = 0,1	20	0,7	EN ISO 12958
	50	0,65	
	100	0,6	
	200	0,24	
i = 0,03	20	0,35	EN ISO 12958
	50	0,3	
	100	0,24	
	200	0,11	

(1) A capacidade de escoamento foi testada na direção da máquina sob rigorosas condições.

⚠ Como as circunstâncias podem diferir de caso para caso e as condições de aplicação do produto estão fora do nosso controlo, a Atlanlusi Europe, Lda. não se responsabiliza por quaisquer resultados diferentes do previsto.
⚠ Enkadrain® é uma marca registada por Colbond.

	PROPRIEDADES	NORMAS APLICÁVEIS	UNIDADES	VALOR
PROPRIEDADES DO GEOCOMPOSTO	Material (Polímero) (Núcleo/membranas)	n.a.	--	PP/PP
	Peso/área	EN ISO 9864	g/m ²	620
	Espessura	EN ISO 9863-1	mm	6
	Resistência à tração (MD/CMD) ⁽²⁾	EN ISO 10319	KN/m	14
	Alongamento até à rotura (MD/CMD) ⁽²⁾	EN ISO 10319	%	45
	Resistência à Perfuração Dinâmica	EN ISO 13433	mm	15
PROPRIEDADES DO FILTRO	Resistência à Perfuração Dinâmica	EN ISO 13433	mm	35
	Tamanho da abertura (O ₉₀)	EN ISO 12956	µm	140
	Permeabilidade (V _I _{H50})	EN ISO 11058	mm/s	70
LOGÍSTICA	Largura x comprimento	n.a.	m	100x5,0
	Largura / diâmetro rolo	n.a.	m	5,3/0,95
	Peso Bruto ⁽³⁾	n.a.	Kg	337

(2) MD = Na direção de fabricação (sentido longitudinal) / CMD = Na direção perpendicular à fabricação (Transversal ao equipamento).

(3) Peso bruto = membranas + núcleo + embalagem, os valores individuais podem variar.

Os valores apresentados são valores meramente indicativos obtidos nos laboratórios do fornecedor e em institutos de ensaios independentes.

Este material deverá ser coberto até no máximo de 30 dias após a instalação.

⚠ Como as circunstâncias podem diferir de caso para caso e as condições de aplicação do produto estão fora do nosso controlo, a Atlanlusi Europe, Lda. não se responsabiliza por quaisquer resultados diferentes do previsto.
⚠ Enkadrain® é uma marca registada por Colbond.